ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

MEKOL LVT +

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ С ФИБРО-ВОЛОКНОМ ДЛЯ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ

MEKOL LVT+ - дисперсионный клей, армированный фибро-волокном для прочности клеевого шва. Подходит для приклеивания LVT, SPC, резины и линолеума на нивелирующие полы и абсорбирующие основания.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный клей, готовый к применению,
- Нейтральный запах, не относится к классу опасных веществ,
- Легко наносится шпателем,
- Длительное рабочее время позволяет укладывать покрытия около 45 мин после нанесения клея,
- Высокая первоначальная клеящая способность для быстрой адгезии с покрытиями,
- Легкое очищение остатков клея,

ПРИМЕНЕНИЕ

Для приклеивания:

- LVT (кварцвиниловой плитки)
- Натурального линолеума
- Резины
- SPC

на нивелирующие полы и другие абсорбирующие основания. Подходит также для укладки ПВХ и текстильных листовых и плиточных покрытий. Пригоден для приклеивания на стены и основания с водяным подогревом. Для использования внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа:	акриловая смола в водной дисперсии с добавлением синтетического волокна
Цвет:	белый
Вязкость:	пастообразная
*Время выдержки:	около 10 минут при t 23°C и 50-65% ОВВ*
* Рабочее время :	около 45 минут при t 23°C и 50-65% ОВВ*

* Высокая температура и высокая относительная влажность воздуха (ОВВ) ускоряют время отверждения клея, при этом сокращается его рабочее время. Низкие значения температуры и ОВВ замедляют отверждение клея и продлевают рабочее время.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Полная полимеризация — через 48-72 часа

РАСХОД

- Зубчатый шпатель A1 — 200 – 300 гр/м^2
- Зубчатый шпатель A2 — 300 – 350 гр/м^2

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

продукт не относится к классу опасных веществ.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением клея проверьте основание, оно должно быть чистым, сухим, прочным и ровным. Перед применением клей следует хорошо перемешать. Производите укладку в течении рабочего времени клея около 45 минут. Подождите, пока клей частично подсохнет (примерно 10 минут), затем положите покрытие на еще влажный клей, и сразу же прикатайте его специальным валиком для удаления воздуха и полного контакта покрытия с клеем. Подходит для приклеивания на полы и стены. Окончательная прочность соединения достигается через несколько дней часа после приклеивания. Время нанесения и склеивания, указанное в характеристиках, относится к температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 50%.

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура в помещении:	20 – 25°C (допустимо 15 – 25 °C)
Относительная влажность воздуха (ОВВ):	50 – 65% (допустимо 40 – 65%)
Влажность цементной стяжки:	
• по гравиметрическому методу	макс. 3%
• по карбидному (CM) методу	макс. 2%
Влажность цементной поверхности с подогревом:	
• по карбидному (CM) методу	макс. 1,7%

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Невысохший клей стереть бумагой или тканью, при необходимости использовать воду. Высохшие частицы клея удалить механическим путем.

ФАСОВКА

Пластиковое ведро 6/12 кг

ХРАНЕНИЕ

Клей хранится в закрытой упаковке при температуре от + 5°C до + 25° C.
При частичном использовании содержимого упаковку следует как можно быстрее плотно закрыть, ограничив доступ воздуха в ёмкость, и использовать в максимально короткое время. При правильном хранении срок годности составляет минимум 15 месяцев.

Информация о изделии и указания по применению составлены на основе опыта работы, лабораторных исследований и испытаний, проведенных на фирме-изготовителе.
Фирма-изготовитель гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и соответствие химико-технических характеристик с данными в технической спецификации. Сотрудники технического отдела готовы ответить на вопросы пользователя и оказать помощь при работе с клеем. Перед применением клея рекомендуется провести пробное склеивание. Пробное склеивание необходимо провести в случае заменены материала или фирмы-изготовителя.
Фирма-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество склеивания, если при работе с изделием не была соблюдена инструкция по применению или же применялись изделия различных фирм-изготовителей.